



## บริษัท พลวัต อินเตอร์เคม จำกัด

2188 หมู่ 4 ซ. ศรีบุญเรือง 1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 02-3947030-40, แฟกซ์. 02-3947041, 02-7556620



### PHONLAWAT INTERCHEM LTD.

2188 Moo 4 Soi Sriboonroung 1, Taparak Road, Taparak, Moung, Samutprakarn Thailand 10270

Tel. 02-3947030-40 Fax. 02-3947041, 02-7556620

## SPECIFICATION OF HYDRATED LIME

PARAMETERS	SPECIFICATION
% Available Ca(OH) <sub>2</sub>	90.0 - 95.0%
% MgO	2.0 % Max.
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.0 % Max.
% SiO <sub>2</sub>	1.0 % Max.
% Moisture Content	1.5 % Max.
Mesh Size	150 - 200 Mesh

APPROVE BY  B.

( Mr.PRASIT BAOTUN )

PRODUCTION DIVISION MANAGER